

Ideas para GANAR DINERO: FORMULAS QUÍMICAS de productos

Fijador de Dibujos a Lápiz



Cuando se deseen fijar los dibujos hechos al lápiz, se los pulveriza con la siguiente preparación:

Laca	40 partes
Sandárac	20 "
Alcohol vínico	940 "

Se disuelven primero la laca con la mitad del alcohol y por otro lado, la sandárac con la otra mitad del alcohol.

Luego, se mezclan ambas soluciones y ya tenemos preparado este sencillo fijador.

Hay que usar el alcohol o espíritu de vino de alta graduación, 96 a 98', porque si no el agua contenida en él precipitaría las ceras que contiene la laca dando una solución turbia.

Líquido Borra-Tinta

Su preparación es de lo más sencilla. Se ponen 5 gramos de hipoclorito de calcio en 100 c.c. de agua destilada. Se agita bien hasta su disolución y se deja 2 ó 3 días en reposo, en lugar obscuro. Ello se debe a que la luz descompone el hipoclorito. Cuando tengamos preparada esta solución, haremos otra de ácido oxálico o ácido clorhídrico al o/o.

Ya tenemos preparado el líquido borra-tinta; sólo debo advertir que hay que usar agua destilada y drogas puras si queremos obtener un producto bueno y que no deje manchado el papel.



Betún Para el Calzado



EL betún para el lustre del calzado es de fácil preparación y su costo es ínfimo.

En dos litros de agua tibia disolvemos 50 gramos de jabón ordinario y 30 gramos de carbonato de potasio. Aparte rallamos 20 gramos de cera virgen y la incorporamos a la solución anterior, siempre a una temperatura de 50 grados más o menos y agitando para que se disuelva bien.



Una vez que la cera se ha disuelto, le agregamos medio kilo de negro animal y 70 gramos de azúcar negra.

Aparte, se pone a macerar 30 gramos de goma arábica y medio litro de agua fría durante más o menos una semana o por lo menos hasta que se haya disuelto completamente. Cuando ello haya ocurrido, se mezcla con la otra, en tibio y lo vertemos en los envases corrientes para esta clase de producto.

Cemento Para Celuloide

Los aficionados a la cinematografía habrán pensado más de una vez de qué estará compuesto el cemento con que se pegan las películas.

Pues bien, he aquí su fórmula disuélvase 30 gramos de celuloide en 70 gramos de acetona y 30 gramos de acetato de amilo. Este cemento sirve también para pega cueros.

